



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
**AFRICA**

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## DERBIFILLER BLEU 2

**Identification :** Enduit de finition en poudre destiné exclusivement pour les travaux d'intérieur en application manuelle pour des supports en maçonnerie garnie.

**Présentation :** Il se présente sous forme de poudre blanche prête à être gâchée à l'eau à l'utilisation.

**Constituants :** L'enduit de lissage est constitué de liant hydraulique, de résines d'adjuvants et de charges sélectionnées.

### **Propriétés :**

- Il s'applique sur les revêtements d'enduit de garnissage.
- Ponçable et tendre
- Il est recouvrable par tous les types de peintures.

### **Mise en œuvre :**

Préparation du support : après ponçage de l'enduit de garnissage dépoussiérer, épousseter le support.

- Le matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse
- Nettoyer les outils des résidus d'enduit.
- Taux de gâchage : 25% d'eau.
- Épaisseur d'application : sans limite en passes successives dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 12 à 24 heures en moyenne (après séchage à cœur)
- Couleur : très blanche.

### **Caractéristiques :**

- Densité du produit frais : 1,7 +/- 0,05
- Consommation : 300 à 350 g/m<sup>2</sup>
- Intervalle entre les couches : 24 heures
- Recouvrable : 48 heures.

### **Stockage :**

L'enduit de lissage est conditionné dans des sacs kraft de 25 kg . Il peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité durant un an minimum.



Etanchéité Tunisienne S.A.  
système qualité certifié ISO 9001  
par BUREAU VERITAS Certification