



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

EXTRAPATE 2

Identification : Enduit de rebouchage et de lissage destiné à retaper toutes les imperfections des supports en maçonnerie.

Présentation : Il se présente sous forme d'une pâte blanche épaisse prête à être utilisée.

Constituants : **EXTRAPATE 2** est constitué de dispersions acryliques, d'additifs et de charges soigneusement sélectionnées.

Propriétés :

EXTRAPATE 2 s'applique sur les revêtements d'enduit de garnissage.

- Ponçable et tendre.
- Il est recouvrable par tous les types de peintures.

Mise en œuvre :

Préparation du support : après ponçage de l'enduit de garnissage dépolir, épouseter le support.

- Le matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse
- Nettoyer à l'eau les outils des résidus d'enduit.
- Épaisseur d'application : sans limite en passes successives dès que l'enduit est sec.
- Recouvrement : 12 à 24 heures en moyenne (après séchage à cœur)
- Couleur : très blanche.

Caractéristiques :

- Densité du produit : 1,7 +/- 0,05
- Rendement moyen : 300 à 500 g/m²
- Temps de séchage à 20°C et à 65 % d'humidité relative :
 - Sec : 3 heures
 - Intervalle entre les couches : 24 heures
 - Recouvrable : 48 heures.

Stockage :

EXTRAPATE 2 est conditionné dans des seaux plastiques de 1 kg, de 5kg et de 25 kg. Il peut être stocké durant une année dans son emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des élévations de températures.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01
10/12/2019