



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Etanchéité et de l'Isolation

CHEBIGOL

Email peinture à base de brai de pétrole

Particularités :

CHEBIGOL appliqué en couche mince à la brosse ou au rouleau forme sur le support un film continu.

La présence d'adjuvants d'adhérence et d'entraînement fait que **CHEBIGOL** pénètre bien dans toutes les anfractuosités et obture totalement les orifices capillaires de surface formant ainsi une barrière efficace à la pénétration d'eau.

CHEBIGOL offre une grande résistance à l'abrasion; **CHEBIGOL** n'est pas endommagé par les remblais, en appui sur les parois traitées.

Ces caractéristiques prolongent considérablement son efficacité.

Emplois :

CHEBIGOL est destiné pour la protection des fondations par 2 couches croisées au rouleau ou à la brosse.

CHEBIGOL ne contient pas d'eau. Ainsi, le film d'émail se forme facilement et rapidement.

CHEBIGOL s'oppose à toute pénétration d'eau dans les parois traitées.

CHEBIGOL est prêt à l'emploi. De par son pouvoir couvrant, **CHEBIGOL** assure un rendement efficace de la main d'oeuvre sur chantier. **CHEBIGOL** est la solution économique pour la protection durable des parois enterrées contre les pénétrations d'eau **CHEBIGOL** peut être appliqué par tous les temps sur des supports secs.

Précautions d'emploi :

CHEBIGOL contient des solvants. C'est pourquoi, il y a lieu de prendre des précautions d'usage quand la mise en oeuvre se fait dans un local clos (sans ventilation).

Matériel d'application :

CHEBIGOL peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Consommation :

Suivant la porosité du support, il faudra appliquer entre 150 à 200 gr par couche et par mètre carré.

Conditionnement :

-Seau de 12kg.

-En vrac.

Conservation :

CHEBIGOL peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

Article	Libellé	Qté	P.U	Total
	Protections des fondations en dessous de la côte «» par 2 couches croisées d'émail peinture type CHEBIGOL passé à la brosse.			
N°	Le mètre carré	PM	PM	PM



Etanchéité Tunisienne S.A.
système qualité certifié ISO 9001
par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 02
01/11/2013