



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## DERBICOTE

Emulsion bitumineuse.

### Caractéristique :

- Densité : 1,07

### Particularités :

**DERBICOTE** est une émulsion à haute stabilité composée de fines particules de bitume dispersées en phase aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes.

### Emplois :

**DERBICOTE** est utilisé pour le bâtiment ainsi que pour l'industrie.

#### Bâtiment :

- Protection des murs exposés à l'action corrosive d'un milieu salin.
- Protection extérieure des silos, citernes, réservoirs et châteaux d'eau, piscines, etc.

#### Industrie :

- Béton armé.
- Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc.
- Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments en bétonarmé, fibre ciment, etc.
- Protection des ouvrages d'art, des barrages, des canaux et berges.
- Ecrans pare-vapeur pour cellules frigorifiques.

**DERBICOTE** est compatible avec les liants hydrauliques et les produits de carrière.

### Mise en oeuvre :

**DERBICOTE** est appliqué suivant les cas, à la brosse, au balai, à la truelle ou au pistolet. **DERBICOTE** peut être utilisé pur ou dilué dans 10 à 50% d'eau froide. En tant d'adjuvant pour mortier ou béton, la quantité de **DERBICOTE** est définie suivant le type et la destination du produit à utiliser.

### Conditionnement :

**DERBICOTE** est commercialisé sous emballage étanche et non récupérable :

- en seau de 5 kg.
- en seau de 15kg.
- en fût métallique de 200 kg.

### Conservation :

**DERBICOTE** peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

**DERBICOTE** doit être stocké sous abri, à une température comprise entre 5 et 40°C.

**DERBICOTE** est un produit en phase aqueuse craignant le gel.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

**ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 02  
01/11/2013