

DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

DERBIETANCHE

Définition :

Système d'étanchéité liquide en phase aqueuse à base de bitume et de résines doté d'excellentes qualités d'adhésivité et d'élasticité.

Caractéristiques techniques:

Composition	Mélange à base de bitume et de résines
Couleur	Noire
Consistance	Onctueuse
Extrait sec	48-50%
Densité	1,01 à 1,03
PH	8 à 9
Viscosité dynamique	13 000 à 16 000 cps
Allongement à la rupture	450 %

Particularités:

DERBIETANCHE est une préparation aqueuse thixotrope qui donne après séchage un revêtement élastique étanche à l'eau et à la vapeur, résistant aux agents atmosphériques et au vieillissement.

Emplois :

- **Bâtiment** : étanchéité non circulaire, imperméabilisation, protection des supports cimentaires, étanchéité des fondations et des ouvrages enterrés.
- **Travaux Publics** : imperméabilisation des ouvrages d'art.
- **Isolation** : écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau et aux gaz dans les chambres de congélation et en atmosphère contrôlée.
- **Industrie** :
 - * Revêtement et protection des charpentes, grillages, profilés, etc.
 - * Protection des conduites, citernes et réservoirs métalliques ainsi que des tuyaux et autres éléments en béton armé, fibre-ciment, etc...

Mise en oeuvre :

- 1- Préparation des supports : les surfaces à traiter doivent être cohésives, propres, dégraissées, dépoussiérées .
- 2- Humidifier les bétons et les supports en maçonneries avant l'application.
- 3- Mélanger le produit avant l'application. **DERBIETANCHE** s'applique à froid, à la brosse, au rouleau, au pistolet pneumatique et Air less . Attendre au minimum 3 à 5 heures entre chaque couche.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification



ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 02
06/11/2018



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

DERBIETANCHE

4- Appliquer en trois couches fines et croisées en évitant les « surépaisseurs » et en laissant bien sécher entre chaque couche. Une première couche diluée avec 10 à 15 % d'eau servira de primaire suivie d'une deuxième et d'une troisième couche pure.

5- Dans un local confiné, ventiler pour favoriser le séchage.

6- Consommation 1 à 3 kg par m² selon l'état de support à raison de 0,8 à 0,9 kg par m² et par couche.

7- En finition il faudrait prévoir une peinture acrylique aqueuse pour décorer et protéger contre les rayons UV.

Conditionnement :

DERBIETANCHE est conditionné en seaux plastiques de 5 kg et 15 kg.

Conservation :

DERBIETANCHE peut être conservé un an dans son emballage d'origine fermé. Il doit être stocké à l'abri du gel, à une température comprise entre 5 et 35°C.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 02
06/11/2018