



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
**AFRICA**

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## DERBILEVEL

**Identification :** Mortier hydraulique auto nivelant de hautes performances.

**Présentation :** Un produit mono composant. Il se présente sous forme de poudre grise en sac Kraft de 25 kg.

**Constituants :** **DERBILEVEL** est constitué de liants, de résines, d'agrégats siliceux et d'adjuvants spéciaux.

### Propriétés :

- **DERBILEVEL** est un ragréage auto nivelant de hautes performances pour les sols, terrasses, balcons et garages.
- Il est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour les travaux neufs et les travaux de réfection.
- L'Excellente coulabilité de **DERBILEVEL** lui permet de s'adapter à toutes les configurations de support et de rattraper des formes de pente jusqu'à 3%.
- **DERBILEVEL** répond à des besoins d'épaisseur de 3 à 20 mm.
- **DERBILEVEL** présente un bel aspect de finition, il peut ne pas recevoir de revêtement et rester nu sans perdre ses performances mécaniques.
- **DERBILEVEL** est doté d'un haut pouvoir adhérent et d'une forte résistance à la compression.

### Mise en œuvre :

- **Préparation du support :** Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes, les supports doivent être exempts de traces d'huile ou de graisse.
  - **DERBILEVEL** est prêt à être gâché à l'eau au moment de l'utilisation :
  - Le taux de gâchage est de 6 à 6,5 L d'eau par sac de 25 kg.
  - Introduire la quantité d'eau préconisée dans un emballage propre.
  - Additionner **DERBILEVEL** tout en agitant à une vitesse réduite de 200 à 300 tr/mn jusqu'à l'obtention d'un mélange fluide et homogène.
- La température d'application : de +5°C à 35°C.
- Durée Pratique d'utilisation : 20 minutes environ à une température de 25°C.
- Consommation : 12 à 13 m<sup>2</sup> par mm d'épaisseur pour un sac de 25 kg.
- Délai de remise en service à 20°C: 24 heures
- Délai de recouvrement : 24 heures

### Caractéristiques :

- Masse volumique du mortier frais : 1,9 à 2 kg / L
- Résistance à la compression : 38 MPa à 28 jours
- Adhérence sur support cimentaire : Supérieure ou égale à 2,5 Mpa

### Stockage :

**DERBILEVEL** peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité durant un an minimum.



Étanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

**ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01  
16/01/2017