



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

EXTRACURE

Définition :

EXTRACURE est un produit de cure aqueux prêt à l'emploi , destiné à protéger les bétons et les mortiers frais d'une dessiccation rapide. Conforme à la norme : NF P 18-370.

Utilisations :

- **EXTRACURE** s'applique sur les bétons et les mortiers frais, surtout lorsque les conditions climatiques sont propices à l'évaporation rapide de l'eau de gâchage. L'apparition des fissures par manque d'hydratation du liant est ainsi évitée .
 - **EXTRACURE** a une action imperméabilisante des bétons et des mortiers secs .
 - **EXTRACURE** protège les bétons et les mortiers secs des agressions d'agents extérieurs telles que le dioxyde de carbone et les sels .
 - **EXTRACURE** peut être dédoublé par un revêtement extérieur sans recours à un décapage ou à un grattage .
- Les bétons traités avec **EXTRACURE** peuvent recevoir un enduit de mortier , de préférence modifié .

Caractéristiques :

- Aspect : Liquide fluide
- Couleur : Produit laiteux
- PH à 20°C : 7 à 9
- Densité à 20°C : 1,01 +/- 0,03

Mise en oeuvre :

EXTRACURE est un produit sans solvant prêt à l'emploi .

EXTRACURE peut être appliqué au rouleau ou au pinceau mais de préférence par pulvérisation .

EXTRACURE sera appliqué après le dernier passage de la truelle mécanique ou manuelle , en couche régulière en évitant les excès , dès que les surfaces virent au mat. Il est impératif d'attendre que l'eau de ressuage ait disparue.

Dosages :

75 à 100 g/m²

Environ 10 à 13m²/litre

Conditionnement :

Bidon de 20 litres

Stockage :

EXTRACURE peut être stocké dans un local sec à l'abri du gel et de la chaleur durant 1 an sans aucune altération , dans son emballage d'origine non entamé.

Précautions d'emploi :

Manipulation non dangereuse ; Se référer à la fiche de données de sécurité.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01
18/05/2018