



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

SEALCERAM

Identification : Enduit de mortier amélioré pour les travaux de ragréage et d'imperméabilisation

Présentation : Il se présente sous forme de poudre blanche en sac kraft de 25 kg

Constituants : **SEAL CERAM** est constitué de liants, de résines, d'agréats siliceux et d'adjuvants.

Propriétés :

- Supprimer toutes les irrégularités de surface des ouvrages en maçonnerie.
- Il est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour les travaux neufs et les travaux de réfection.
- Il est doté d'un Haut pouvoir adhérent lui permettant de s'accrocher même sur des fonds très lisses et donc sans faire appel à une sous couche.
- Il peut recevoir directement une peinture aqueuse ou un RPE sans faire appel à un primaire d'accrochage.

Mise en œuvre :

- **SEAL CERAM** est prêt à être gâché à l'eau au moment de l'utilisation.
- Le taux de gâchage est de 6 à 6,5 L d'eau par sac de 25 kg.
- Introduire la quantité d'eau préconisée dans un emballage propre.
- Additionner **SEAL CERAM** tout en agitant à une vitesse réduite 200 à 300 tr/mn jusqu'à l'obtention d'un enduit thixotrope qui tient à la taloche (L'agitation mécanique est préférée) .
- **SEAL CERAM** est applicable en passes successives.
- Le lissage est possible par taloche non métallique après 3 heures à une température voisine de 30°C.
- La température d'application se situe entre +5°C et 35°C .
- Veillez à la bonne fermeture des sacs entamés pour une utilisation ultérieure.

Caractéristiques :

- Densité du produit : 1,6 - 1,7
- Durée de vie en pot : sup ou égale à 2 heures à 30 °C
- Temps de séchage : 3 heures à une température voisine de 30°C
- Adhérence sur fond lisse sup ou égal à 1,2 Mpa

Stockage :

SEAL CERAM peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité durant 1 an minimum.



Étanchéité Tunisienne S.A.
système qualité certifié ISO 9001
par BUREAU VERITAS Certification

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 02
01/11/2013