



DERBIGUM[®]
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

SILVERGUM

Définition :

Vernis aluminium pelliculant glycérophtalique

Propriétés :

La protection de la membrane DERBIGUM Afrique.

Caractéristiques particulières :

- Présentation : Préparation en phase solvant de faible consistance, prête à l'emploi.
- Teintes : Grises métallisées.
- Densité NF T30 020: 0,91- 0,92.
- Consistance CF4 NF T30- 014: 19 secondes.
- Support : La membrane DERBIGUM Afrique et les structures en acier.

Mise en oeuvre :

Préparation des surfaces :

Sur membrane DERBIGUM, 30 jours après sa mise en place. Les surfaces doivent être sèches et dépoussiérées.

- Application : A la brosse, au rouleau ou au pinceau en 2 couches croisées.
- Solvants de nettoyage : White spirit.

Séchage :

1 à 2 heures à température ambiante.

Attendre 2 heures minimum avant de passer la 2ème couche.

Consommation :

15 m² par kg et par couche.

Conditionnement :

Seaux de 16 kg.

Seau de 4 kg

Sécurité:

Produit inflammable.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

Conservation :

SILVERGUM peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification