

**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## CIMENCOL Blanc

Un mortier Colle Blanc pour la pose des carreaux céramiques.

### **Définition :**

**CIMENCOL Blanc** est un produit pulvérulent, pré dosé en usine, destiné à être mélangé à l'eau sur chantier.

**CIMENCOL Blanc** est un mortier colle type épais, utilisable en couche continue d'une épaisseur de 3 à 10 mm.

### **Principales applications :**

**CIMENCOL Blanc** est utilisé pour le collage des grès (pressés, cérame, ou étirés), terre cuite étirée, faïence, mosaïque de pâte de verre, dalles de marbres; sur les supports courants du bâtiment.

### **Caractéristiques techniques :**

**CIMENCOL Blanc** est une colle en poudre Blanche à base de liants hydrauliques, de résines, de silices à granulométrie contrôlée et d'adjuvants spéciaux selon une formulation des laboratoires de l'ETANCHEITE TUNISIENNE SA.

**CIMENCOL Blanc** mélangé avec de l'eau, donne une pâte facile à travailler à l'aide d'une spatule dentelée pour la pose horizontale et verticale.

**CIMENCOL Blanc** fait sa prise avec un retrait presque nul en adhérant parfaitement à tous les supports courants du bâtiment.

### **Mode d'emploi :**

#### **Préparation du support :**

Tous les supports traditionnels sont aptes à recevoir des carrelages collés avec **CIMENCOL Blanc**.

Ces supports doivent être propres, sains, solides et parfaitement dressés. Avant la mise en œuvre, il est important de dépoussiérer soigneusement le support. Par temps chaud, ou si le support s'est trouvé exposé au soleil, ou s'il est poreux, il convient de l'humidifier préalablement à la pose. Au moment de la pose, le support doit être à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.

#### **Préparation du mélange :**

Il convient de gâcher **CIMENCOL Blanc** avec 6 litres d'eau par sac de 25 kg et procéder à un malaxage pendant 5 minutes avant son utilisation.

La préparation de **CIMENCOL Blanc** est utilisable pendant 2 heures.



#### **Application du mélange :**

**CIMENCOL Blanc** est mis en œuvre sur le support par surface de 2 à 3 m<sup>2</sup> environ à l'aide d'une taloche métallique puis il est réparti au moyen d'une spatule dentelée.

La spatule dentelée couramment utilisée est celle à dents de 6 mm. Dans le cas de revêtement de grandes dimensions, il faut préférer une spatule à dents de 9 mm.

#### **Mise en place des revêtements :**

Il n'est pas nécessaire de mouiller les carreaux avant la pose, il est conseillé d'effectuer un lavage avec de l'eau dans le cas où l'envers du carrelage serait très poussiéreux.



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## CIMENCOL Blanc

Il faut contrôler régulièrement que **CIMENCOL Blanc** n'ait pas formée une pellicule superficielle auquel il faut l'homogénéiser d'où l'intérêt de travailler à l'avancement et particulièrement par temps chaud ou vent violent. D'éventuels ajustements des carreaux peuvent s'effectuer durant une heure après le début de la pose.

### Consommation :

La consommation de **CIMENCOL Blanc** est étroitement liée à l'état du support, à la nature du revêtement ainsi qu'à la taille des dents de la spatule. Dans le cas général, la consommation de **CIMENCOL Blanc** par m<sup>2</sup> peut varier de 3 à 8 kg.

### Conditionnement :

**CIMENCOL Blanc** est disponible en sac kraft de 25 kg.

### Stockage :

La durée de vie de **CIMENCOL Blanc** en sac non ouvert est d'une année. Dans le cas d'ouverture pour l'utilisation partielle et fermeture soignée, le réemploi est possible.

### Descriptif:

Article	Libellé	Qté	P.U	Total
	Sur un support parfaitement dressé, propre et sec, il sera posé tout type de revêtements à l'aide d'une colle type CIMENCOL Blanc . La colle sera enduite sur le support à l'aide d'une truelle. On appliquera sur la surface de la colle, un peigne à dents pour créer des sillons nettement formés. Les «revêtements» seront posés avec un joint. Les joints seront remplis à l'aide d'une barbotine imperméable type CAROJOIN Blanc y compris coupes et toutes sujétions.			
N°	Le mètre carré	PM	PM	PM



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

**ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 02  
01/11/2013