



**DERBIGUM<sup>®</sup>**  
AFRICA

L'Univers de l'Étanchéité et de l'Isolation

## DERBITOIT

Mastic bitumineux pour la réparation de l'étanchéité des toitures métalliques, ardoisées, ciment fibrées. Il convient également aux reprises d'étanchéité d'une verrière, d'une gouttière ou d'un raccord toit-mur.

### Présentation :

**DERBITOIT** est un mastic bitumineux fibré à base de caoutchouc qui s'applique à froid. Il est destiné à solutionner tous les désordres de l'étanchéité.

### Données techniques :

- Résidu Sec (ISO 3251) : 90%
- Densité à 25°C (ISO 2811) : 1,40
- Viscosité dynamique 25°C [Sp 07 ; V= 05 Rmp ] (ISO 2884) : 4 000 e3 Cp – 4 500 e3 Cp
- Séchage hors collant à 25°C : 2h
- Séchage à coeur à 25°C : 24h
- Point de ramollissement\* [méthode de la B&A] (EN 1427) : 144 - 145°C
- Fluage\* (EN 1110) : 200°C

\* Résidu sec

### Domaines d'application :

**DERBITOIT** permet de colmater d'une façon durable :

- Les infiltrations des toitures.
- Les jonctions de terrasse.
- Les points singuliers corrodés.
- Il convient parfaitement pour la réparation des gouttières et des chéneaux.
- Il est appliqué dans l'étanchéité des raccords toit-mur, toitures des fibro-ciments, ainsi que la réparation des verrières.

### Mise en œuvre :

Les supports doivent être secs, dépoussiérés et dégraissés.

Le produit s'emploie tout simplement avec une truelle LDC ou une spatule pour les grandes surfaces plates. Pour les vitrages, utiliser un couteau de peintre. Pour les crevasses très profondes, garnir d'étoupe ou de ficelle puis bourrer avec le produit.

**Consommation :** 1,5 kg /m<sup>2</sup>

**Nettoyage du matériel :** White Spirit.

### Conditionnement :

**DERBITOIT** est conditionné en boîte ou seau métalliques de 1kg et 20 kg.

### Stockage :

**DERBITOIT** est stocké dans les conditions normales à l'abri du gel et des élévations de températures.

### Conservation :

**DERBITOIT** peut être conservé un an dans son emballage d'origine non entamé. Pour les pots entamés, s'assurer bien de la fermeture pour une utilisation ultérieure.



Etanchéité Tunisienne S.A.

système qualité certifié ISO 9001

par BUREAU VERITAS Certification

**ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

E-mail : adv@etancheite.com.tn - Site web : www.etancheite.com.tn

Version 01  
01/03/2021