



DERBIGUM[®]
AFRICA

Des Solutions Innovantes pour le Bâtiment

DERBILEVEL

Identification : Mortier hydraulique auto nivelant de hautes performances.

Présentation : Un produit mono composant. Il se présente sous forme de poudre grise en sac Kraft de 25 kg.

Constituants : **DERBILEVEL** est constitué de liants, de résines, d'agrégats siliceux et d'adjuvants spéciaux.

Propriétés :

- **DERBILEVEL** est un ragréage auto nivelant de hautes performances pour les sols, terrasses, balcons et garages.
- Il est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour les travaux neufs et les travaux de réfection.
- L'Excellente coulabilité de **DERBILEVEL** lui permet de s'adapter à toutes les configurations de support et de rattraper des formes de pente jusqu'à 3%.
- **DERBILEVEL** répond à des besoins d'épaisseur de 3 à 20 mm.
- **DERBILEVEL** présente un bel aspect de finition, il peut ne pas recevoir de revêtement et rester nu sans perdre ses performances mécaniques.
- **DERBILEVEL** est doté d'un haut pouvoir adhérent et d'une forte résistance à la compression.

Mise en œuvre :

- **Préparation du support :** Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes, les supports doivent être exempts de traces d'huile ou de graisse.
 - **DERBILEVEL** est prêt à être gâché à l'eau au moment de l'utilisation :
 - Le taux de gâchage est de 6 à 6,5 L d'eau par sac de 25 kg.
 - Introduire la quantité d'eau préconisée dans un emballage propre.
 - Additionner **DERBILEVEL** tout en agitant à une vitesse réduite de 200 à 300 tr/mn jusqu'à l'obtention d'un mélange fluide et homogène.
- La température d'application : de +5°C à 35°C.
- Durée Pratique d'utilisation : 20 minutes environ à une température de 25°C.
- Consommation : 12 à 13 m² par mm d'épaisseur pour un sac de 25 kg.
- Délai de remise en service à 20°C: 24 heures
- Délai de recouvrement : 24 heures

Caractéristiques :

- Masse volumique du mortier frais : 1,9 à 2 kg / L
- Résistance à la compression : 38 MPa à 28 jours
- Adhérence sur support cimentaire : Supérieure ou égale à 2,5 Mpa

Stockage :

DERBILEVEL peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité durant un an minimum.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn 🌐 derbigum-africa.com 📱 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 01
16/01/2017