

DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

DERBIGUM CHEBIDEX SP44mm

Présentation :

DERBIGUM «CHEBIDEX» SP44mm est une membrane d'étanchéité monocouche, auto protégée, biarmée, bénéficiant de la garantie de 10 ans. L'autoprotection de cette membrane est assurée par une feuille d'aluminium à gaufrages thermocompensés - qualité 1 050A

Destination :

DERBIGUM «CHEBIDEX» SP44mm est destiné à l'étanchéité des terrasses non accessibles.

- Toiture plates et sans pente
- Toitures terrasses rampantes
- Toitures inclinées.

DERBIGUM «CHEBIDEX» SP44mm s'applique sur tous les supports traditionnels et maçonnerie et, d'une manière générale, sur tout support isolants non porteurs bénéficiant d'un avis technique ou d'un avis favorable de DBS.

Mise en oeuvre:

DERBIGUM «CHEBIDEX» SP44mm est mis en oeuvre :

- par soudage à la flamme : il est important pour assurer une parfaite adhérence de la membrane au support, de prévoir un primaire d'accrochage **DERBICOTE** et de chauffer la sous -face protégée par le film thermo fusible en veillant particulièrement au recouvrement.
- par collage à froid :avec **DERBICOL** préalablement à la pose ,le film thermofusible de la sous face de **DERBUGUM CHEBIDFEX SP44mm** doit être éliminé.

La pose doit être conforme au Cahier des charges approuvé par le Bureau VERITAS en Novembre 1977 sous le N° CC5 C59174, revu et mis à jour en janvier 1994.

Précaution d'emploi :

La mise en oeuvre ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie ni à une température ambiante inférieure à 5°C . En cas de température non adéquate un léger préchauffage au chalumeau permet de dérouler le rouleau sans encombre.

Conservation et stockage :

Les rouleaux doivent être impérativement transportés et stockés debout sur deux hauteurs maximum.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS


Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn

🌐 derbigum-africa.com

📘 derbigum.africa

Version 03
28/11/2025



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

DERBIGUM CHEBIDEX SP44mm

Caractéristiques physique de revêtement :

Composition du produit	
Masse d'enrobage	Bitume modifiée APP
Caractéristique thermique	
Point de ramollissement (méthode de bille et anneau) NF T66-008	≥140°C
Pénétration à 25°C (NFT-66-004°C)	15 dmm
Ecoulement à la chaleur	≥140°C
Pliage à froid à +5°C	Positif
Caractéristiques mécanique et physique	
Resistance à la traction longitudinale NT 21.214	≥ 47kg/5cm
Resistance à la traction transversale NT 21.214	≥ 30kg/5cm
Allongement à la rupture (longitudinale) NT 21.214	≥30%
Allongement à la rupture (transversale) NT 21.214	≥30%
Masse surfacique NT 21.214	5,4kg/m ² ± 0,2
Perméabilité à l'eau	nulle
Perméabilité à l'eau sous pression DIN 16935	nulle
Perméabilité à la vapeur d'eau après (192h)	nulle
Perméabilité à L'O ₂	nulle
Perméabilité à l'air après 100h d'essais	nulle
Solubilité dans l'eau en mg /cm	0.019
Poinçonnement statistique (P84-352)	20 daN
Présentation du produit	
Langueur du rouleau (NT 21.214)	≥10m
Largeur du rouleau (NT 21.214)	≥1m
Poids du rouleau	54kg ± 2
Stockage	Debout

Garantie de 10 ans avec certificat d'assurance

Toute la gamme Derbigum bénéficie d'une garantie de 10 ans donnée dans le cadre d'une police d'assurance qui couvre :

- Les prescripteurs, les architectes, les bureaux d'études et d'une manière générale tout maître d'oeuvre
- La qualité de matériaux Derbigum.
- Les étancheurs pour la mise en oeuvre
- Les clients ou maîtres d'ouvrages pour tous dégâts consécutifs à un éventuel sinistre.
- Il appartient aux étancheurs de respecter la procédure légale d'assurances.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.com.tn

🌐 derbigum-africa.com

📘 [derbigum africa](https://www.derbigum-africa.com)

Version 03
28/11/2025