



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

CAROCOL

Définition :

Classification D1TE selon EN 12004

- **D1** : Colle en dispersion pour applications intérieures
- **T** : Résistance au glissement
- **E** : Temps ouvert allongé

CAROCOL est une colle en pâte prête à l'emploi à base de résines synthétiques, de charges minérales sélectionnées et d'additifs spécifiques. Elle est destinée au collage en couche mince des carreaux céramiques et mosaïques sur murs intérieurs.

Champs d'application :

CAROCOL D1TE convient pour le collage de :

- Faïences murales.
- Carreaux céramiques.
- Mosaïques.
- Pâtes de verre.
- Revêtements muraux décoratifs.

Supports compatibles :

- Enduits de plâtre.
- Panneaux de construction pour carrelage.
- Béton.
- Béton cellulaire.
- Enduits ciment.
- Supports en fibres-ciment.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.

🌐 derbigum-africa.com

📘 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 03
28/11/2025


DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

CAROCOL

Caractéristiques techniques :

Propriété	Valeur
Classification	D2TE (EN 12004)
Aspect	Pâte prête à l'emploi
Couleur	Beige
Consistance	Pâte thixotrope
Temps ouvert	≥ 30 min
Temps d'ajustabilité	Jusqu'à 30 min
Épaisseur d'application	1 à 3 mm
Résistance au glissement	≤ 0,5 mm
Adhérence initiale au cisaillement	≥ 1,0 N/mm ²
Adhérence après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²
Température d'application	+5 °C à +25 °C
Délai avant jointoiement	6h à 24h selon le support

Principaux avantages :

- Prêt à l'emploi, sans préparation.
- Facile à appliquer.
- Bonne adhérence sur supports courants.
- Temps ouvert prolongé facilitant la pose.
- Bonne tenue verticale des carreaux.
- Application propre et sans poussière.
- Idéal pour les travaux de finition intérieure.
- Convient aux petits et moyens formats de carreaux.

Instructions d'application :

Préparation du support :

- Les supports doivent être propres, secs, sains et dépoussiérés.
- Éliminer les traces de graisse, huile ou produits non adhérents.
- Vérifier que le support présente une planéité suffisante.

 ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification


DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

 Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

adv@etancheite.

derbigum-africa.com

derbigum africa

 Version 03
28/11/2025


DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

CAROCOL

Application :

- Appliquer CAROCOL D1TE à l'aide d'une spatule dentelée de 3 mm afin d'obtenir un lit de colle régulier.
- Poser les carreaux en exerçant une pression suffisante pour assurer un contact complet avec la colle.
- Respecter le temps ouvert du produit.
- Ne pas appliquer plus de colle que celle pouvant être recouverte avant la formation d'une peau en surface.

Consommation estimée :

Type de revêtement	Spatule recommandée	Consommation moyenne
Mosaïque	3 mm	≈ 1,5 à 2,0 kg/m ²
Faïence murale standard	3 mm	≈ 2,0 à 2,5 kg/m ²
Carreaux jusqu'à 300 × 300	6 mm	≈ 2,5 à 3,0 kg/m ²

La consommation dépend de la nature du support, du format des carreaux et de la méthode d'application

Emballage et stockage:

- **Seaux plastiques de 6 kg et 15 kg.**
- **Durée de conservation :** 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
- **Stockage :** conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

 ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification


DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

 Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

adv@etancheite.

derbigum-africa.com

derbigum africa

 Version 03
28/11/2025