



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

AATIK FIBRÉ

Enduit cimentaire fibré pour façades et systèmes ITE.

Définition :

AATIK FIBRÉ est un enduit cimentaire fibré, enrichi en additifs spécifiques lui conférant une excellente adhérence et une bonne résistance à la fissuration.

Sa formulation polyvalente permet son utilisation en finition de façades ainsi que pour la réalisation de la couche de base armée et le collage des panneaux isolants dans les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE).

Champs d'application :

- Finition des façades
- Collage des panneaux isolants (PSE, PSE graphite, laine minérale)
- Réalisation de la couche de base armée avec treillis en fibre de verre
- Supports en béton, briques et enduits ciment
- Travaux neufs et rénovation

Caractéristiques techniques :

Caractéristique	Valeur typique
Aspect	Poudre
Couleur	Palette de couleur Aatik
Eau de gâchage	6,5L ± 0,5L / 25 kg
Température d'application	+5°C à +35°C
Adhérence après 28 j	≥1 MPa
Densité à 25°C	1,9 ± 0,05
Temps d'utilisation	≤ 4 heures
Temps ouvert	Environ 35 min
Temps de correction	Environ 40 min
Épaisseur d'application	Jusqu'à 15 mm
Résistance à la température	-30°C à +90°C

Principaux avantages :

- Formulation fibrée anti-fissuration
- Bonne adhérence aux supports minéraux
- Excellente maniabilité
- Bonne résistance aux intempéries
- Bonne stabilité thermique

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.

🌐 derbigum-africa.com

📘 [derbigum africa](#)

Version 03
28/11/2025



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

AATIK FIBRÉ

Instructions d'application :

Verser progressivement le contenu d'un sac de 25 kg dans un récipient propre contenant 6,0 à 6,5 litres d'eau propre.

Mélanger mécaniquement à faible vitesse (<300 tr/min) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, sans grumeaux.

Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes, puis remalaxer avant l'application.

Ne jamais ajouter d'eau ou de poudre après le début de la prise.

Conseils d'application :

En finition en tant qu'enduit monocouche :

Appliquer le produit à l'aide d'une taloche ou d'une lisseuse sur un support propre, sain, sec et exempt de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

En système ITE :

Appliquer une première couche d'enduit à l'aide d'une taloche inox crantée

Maroufler la trame en fibre de verre résistante aux alcalis dans l'enduit frais.

Appliquer une seconde passe afin d'assurer l'enrobage complet de la trame et obtenir l'épaisseur finale requise.

Conditions d'application :

La température du support et de l'air doit être comprise entre +5°C et +35°C pendant l'application et le séchage.

Consommation estimée :

Application	Consommation
Finition	4 à 8 kg/m ²
Collage des panneaux	3 à 6 kg/m ²
Couche de base armée	3 à 6 kg/m ²

La consommation dépend de la rugosité du support et de l'épaisseur appliquée.

Emballage et stockage:

Sac Kraft de 25 kg.

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, du gel et des fortes chaleurs.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.

🌐 derbigum-africa.com

📘 [derbigum africa](https://www.facebook.com/derbigum.africa)

Version 03
28/11/2025