



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

AATIK SUPER FIBRÉ

Enduit cimentaire fibré hydrophobe haute performance pour façades et systèmes ITE.

Définition :

AATIK SUPER FIBRÉ est un enduit cimentaire fibré hydrophobe haute performance. Il est destiné à la finition et la protection des façades, ainsi que pour le collage des panneaux isolants et la réalisation de la couche de base armée dans les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE).

Champs d'application :

- Finition des façades
- Collage des panneaux isolants
- Réalisation de la couche de base armée
- Supports en béton, briques et enduits ciment
- Travaux neufs et rénovation

Caractéristiques techniques :

Caractéristique	Valeur typique
Aspect	Poudre
Couleur	Palette de couleur Aatik
Eau de gâchage	6,5 L $\pm$ 0,5 L / 25 kg
Température d'application	+5°C à +35°C
Temps d'utilisation	$\leq$ 4 heures
Temps ouvert	Environ 35 min
Temps de correction	Environ 45 min
Épaisseur d'application	Jusqu'à 35 mm
Adhérence après 28 j	1,6 MPa
Densité à 25°C	1,9 $\pm$ 0,05
Résistance à la température	-30°C à +90°C

Principaux avantages :

- Formulation fibrée renforcée anti-fissuration
- Haute adhérence
- Hydrophobie renforcée
- Excellente maniabilité
- Flexibilité améliorée
- Haute résistance aux intempéries et aux variations thermiques

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



version 03
28/11/2025

DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie
Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.

🌐 derbigum-africa.com

📱 derbigum africa



DERBIGUM[®]
AFRICA

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE

AATIK SUPER FIBRÉ

Instructions d'application :

Verser progressivement le contenu d'un sac de 25 kg dans un récipient propre contenant 6,0 à 7 litres d'eau propre.
Mélanger mécaniquement à faible vitesse (<300 tr/min) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, sans grumeaux.
Laisser reposer le mélange pendant 5 minutes, puis remalaxer avant l'application.
Ne jamais ajouter d'eau ou de poudre après le début de la prise

Conseils d'application :

En finition en tant qu'enduit monocouche :

Appliquer le produit à l'aide d'une taloche ou d'une lisseuse sur un support propre, sain, sec et exempt de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.

En système ITE :

Appliquer une première couche d'enduit à l'aide d'une taloche inox crantée

Maroufler la trame en fibre de verre résistante aux alcalis dans l'enduit frais.

Appliquer une seconde passe afin d'assurer l'enrobage complet de la trame et obtenir l'épaisseur finale requise.

Conditions d'application :

La température du support et de l'air doit être comprise entre +5°C et +35°C pendant l'application et le séchage.

Consommation estimée :

Application	Consommation moyenne
Collage des panneaux	3 à 6 kg/m ²
Couche de base armée	3 à 6 kg/m ²
Finition	4 à 8 kg/m ²

La consommation dépend de la rugosité du support et de l'épaisseur appliquée.

Emballage et stockage:

Sac Kraft de 25 kg.

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, du gel et des fortes chaleurs.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM BUILDING SOLUTIONS

Route de Chebedda, Z.I. Naâssen - 1135 Ben Arous - Tunisie

Tél. : (+216) 79 307 200 - Fax : (+216) 79 307 777

✉ adv@etancheite.

🌐 derbigum-africa.com

📘 derbigum africa

Version 03
28/11/2025